

Тиккурила Валтти, масло для обработки древесины

VALTTI PUUÖLJY
Код 257 0070

Тип	Органоразбавляемое масло для наружного применения. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.
Область применения	Предназначено для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется для пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева, а также для необработанной древесины. Применяется для обработки садовой мебели, террас, балконов, перил, лестниц, оград, пристаней, цветочных ящиков, дверей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5–7 м ² /л.
Сухой остаток	18 %. Плотность
0,8 кг/л. Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью или губкой.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	На отлип – ок. 5 часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Следующий слой можно наносить после высыхания поверхности.
Блеск	Не определяется. Масло впитывается в древесину и, как правило, не образует видимой пленки.
Базис	ЕС.
Цвет	Бесцветный. Можно отколоровать в цвета каталога "Валтти".
Атмосферостойкость	Рекомендуем использовать колерованный продукт, так как он обладает более лучшими атмосфера стойкими свойствами по сравнению с неколерованным. При необходимости, произвести ремонтную окраску. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить тщательно закрытым. Содержимое открытой банки использовать в течение одного сезона, в неполной таре свойства продукта могут изменяться.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20% , так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как пропитанная под давлением древесина часто влажная, рекомендуем производить ее обработку через приблизительно 6 месяцев после монтажа.

Предварительная подготовка

Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Новая деревянная поверхность

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Старую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению.

Обработанные ранее маслом поверхности:

Удалить посторонние включения скребком или стальной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть ее гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу". Если на поверхности дерева останется явная пленка, ее необходимо удалить перед последующей обработкой.

Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также время от времени в процессе нанесения. Наносить в 1-2 слоя кистью или губкой. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Следующий слой наносить после того, как масло впиталось в древесину. Невпитавшееся масло удалить с поверхности тряпкой. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным. Более насыщенного цвета и лучшей стойкости к УФ-излучению можно добиться нанесением двух слоев отколерованного масла.

Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом или мощным средством "Пенсселипесу".

Уход

В нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после нанесения. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.

Загрязненную поверхность можно очищать мощным раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит промышленный бензин, тяжелый гидрированный (алифатический) уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО: МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЛЕГКИЕ В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ.

Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.

На масло имеется паспорт техники безопасности.

Из-за опасности самовоспламенения промоченные маслом ткани и тряпки следует до уничтожения хранить в воде или просушить на открытом воздухе, либо незамедлительно сжечь.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

Интернет-магазин компании Арлинд

ArIind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34