

Альпина Heizkörperlack

Специальная глянцевая эмаль для заключительных покрытий систем водяного или парового отопления низкого давления из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л

Назначение:

Специальная алкидная эмаль для промежуточного и финишного глянцевого покрытия радиаторов, облицовок вокруг радиаторов и труб для систем отопления горячей водой или паром низкого давления, для внутренних работ.

Свойства:

- Хороший розлив, хорошая укрывистость на кромках
- легко наносится, быстро сохнет
- термостойкость до +180°C (кратковременно).
- устойчивый глянец, хорошая стойкость к пожелтению (<60°C)
- хорошая адгезия по DIN 53 151
- хорошая эластичность по DIN 53 156
- отлично чистится
- устойчива к обычным моющим средствам

Пригодные подложки:

Прогрунтованные радиаторы и трубы отопительных установок на горячей воде и паре низкого давления.

Цветовые тона/ Колеровка:

Белый

Степень глянца:

Глянцевая.

Инструмент/ Температура:

Эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%
- сухо на поверхности ок. через 4 часов
- готова для нанесения следующего слоя покрытие ок. через 8 часов
- полностью просушено и выносит полную нагрузку ок. через 3 дней.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 9 - 11 м² /л (около 90 -110 мл/м²) на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Продукт готов к применению.
Подготовка и покрытие подложки смотрите таблицу.

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Поверхности шлифовать и очистить.
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Негрунтованные радиаторы	внутри	шлифовать, удалить ржавчину, очистить, обезжирить	Alpina Metallgrund	Alpina Heizkörperlack	Alpina Heizkörperlack
Окрашенные радиаторы	внутри	шлифовать	Disbon 481 EP-Uniprimer	Alpina Heizkörperlack	Alpina Heizkörperlack

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	90 - 100	100 - 110	110

Дополнительные информации:

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, неорганические наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/i) не должно превышать: 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). А в данном продукте - содержание максимум 440 г/л ЛОВ.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и одурманенности. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующиеся взвеси. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбосилат, бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. указания по безопасности.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 5 лет.

Интернет-магазин компании Арлинд

Ar lind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@ar lind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34