

Альпина Матлатекс, надежная интерьерная краска

Белая матовая высокоукрывистая дисперсионная акрилатная краска для внутренних работ, устойчивая к истиранию, к мытью (по DIN 53 778), экологичная, водоразбавляемая, с очень хорошей адгезией.

Описание материала

Назначение:

Alpina MATTLATEX – высокоукрывистая дисперсионная краска для внутренних работ. Предназначена для устойчивых к истиранию, высоконагружаемых матовых покрытий стен и потолков.

Свойства:

- экологичная
- без растворителей
- водоразбавляемая
- проста в применении
- устойчивая к истиранию (класс 3 по мокрому оттиру, в соответствии с DIN EN 13300)
- высокая укрывистость (класс 3 при 7 м²/л по DIN EN 13 300)
- способна к диффузии

Связующее:

Дисперсия на основе синтетических смол.

Плотность:

ок. 1,64 г/мл

Фасовка:

2,5 л, 5 л и 10 л

Степень блеска:

Матовая.

Цветовой тон:

Белая.

Краска Alpina MATTLATEX может быть отколерована машинным способом по системе ColorExpress или обычными колеровочными красками на дисперсионной основе (например, Alpina KOLORANT), концентратами пигментов (Alpina TINT) или колеровочными пастами в пастельные тона. При самостоятельной колеровке смешивать все необходимое для окраски поверхности количество материала сразу, чтобы не было различия в цветовых оттенках.

Состав:

Дисперсия акрил-стирольных сополимеров, пигменты, минеральный наполнитель, вода, добавки.

Меры предосторожности и указания по безопасному применению:

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промойте их водой. Не допускайте попадания продукта в водоемы.

Хранение:

В сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.

Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке – не менее 2 лет.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных или бытовых отходов.

Технология применения

Пригодные подложки:

Alpina MATTLATEX может наноситься внутри помещений на все пригодные для дисперсионных красок подложки, как например цементно-известковые и гипсовые штукатурки, а также гипсокартон и структурные обои.

Подготовка основания:

После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.

Структура покрытия:

Alpina MATTLATEX наносится насыщенным равномерным слоем, разбавленная макс. 5% воды.

На контрастных, а также сильно или неравномерно впитывающих поверхностях может возникнуть необходимость в грунтовочном окрашивании краской Alpina MATTLATEX разбавленной макс. 10% воды.

Нанесение:

Alpina MATTLATEX готова к применению. Для грунтовочного слоя можно разбавить добавлением не

более 10% воды. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.

Расход:

ок. 150 мл/кв.м за один проход, зависит от типа поверхности.

Минимальная температура при применении:

+ 5°C на подложке и в окружающем воздухе. Относительная влажность воздуха меньше 80%.

Время высыхания:

При +20°C и 65% отн. влажности воздуха - поверхностное высыхание и готовность к перекрыванию примерно через 4-6 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно через 3 суток.

При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

К сведению потребителя:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности наносить краску методом "сырое по сырому" за один проход.

Пригодные подложки и их подготовка:

Штукатурки групп P II и P III

Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки.

На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка Alpina EINLASSGRUND.

Гипсовые и готовые штукатурки групп P IV и P V:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или Capa Prim.

Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью шлифовать, удалить пыль и нанести слой глубокого грунта Caparol-Tiefgrund TB.

**Гипсовые строительные панели:**

Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозолеом Alpina EINLASSGRUND или глубоким грунтом Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт Caparol Haftgrund или Capa Prim.

Гипсокартонные панели:

Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие или материалом Caparol-Haftgrund, или CapaPrim, или Alpina EINLASSGRUND. Панели с водорастворимыми, образующими пятна компонентами загрунтовать фильтрующим грунтом Caparol-AquaSperrgrund fein.

Бетон:

Удалить возможные остатки разъединяющего материала, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

Газобетон:

Двойное грунтовочное покрытие Alpina EINLASSGRUND.

Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Покрyтия с хорошей несущей способностью:

Матовые, малогигроскопичные поверхности обрабатывать без предварительной подготовки. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или CapaPrim.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные покpытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить.

На маловпитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или CapaPrim. Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Alpina EINLASSGRUND. Плохо несущие покpытия из минеральных красок механически удалить, очистить поверхности от пыли. Загрунтовать глубоким грунтом Caparol-Tiefgrund TB.

Покрyтия клеевыми красками:

Смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненные бумажные обои:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать глубоким грунтом Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности с плесенью:

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Capatox и дать им хорошо просохнуть.

Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна прочистить сухой щеткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol-Filtergrund fein.

Устранение мелких дефектов:

После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты многоцелевой шпатлевкой марки Caparol Glättspachtel, в соответствии с инструкцией по ее применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arling.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.