

Caparol AmphiSilan-Plus

Капиллярно-гидрофобная, минерально-матовая фасадная краска на основе силиконовой смолы



Описание продукта

Область применения

Специальное сочетание силиконовых связующих, наполнителей и пигментов для долговечных, чистых фасадов. Краска концепции чистых фасадов "Caparol Clean Concept".

Специальная комбинация силиконовых смол обеспечивает получение отлично водоотталкивающих и открытых для диффузии водного пара фасадных покрытий. Краска предназначена для нанесения на штукатурки и минеральные поверхности, а также для обновляющих покрытий на прочных силикатных и матовых дисперсионных красках, на штукатурках на основе синтетической смолы и на теплоизоляционных композиционных системах.

AmphiSilan-Plus объединяет в себе преимущества вододисперсионных красок и классических силикатных красок. Эти свойства позволяют использовать AmphiSilan-Plus также на охраняемых исторических объектах и на штукатурке с большим содержанием извести.

Свойства

- Нетермопластичная
- с низкими внутренними напряжениями
- не образует пленку
- микропористая
- пропускает CO₂
- устойчивая к воздействию агрессивных загрязняющих воздух веществ
- высокая степень водоотталкивания благодаря капиллярной гидрофобии
- хорошая укрывистость
- снижает склонность фасадов к загрязнению

Связующее

эмульсия силиконовой смолы

Упаковка

2,5 л; 10 л.

Цвет

База 1: белый
База 3: прозрачный

AmphiSilan-Plus колеруется машинным способом по системе ColorExpress во многие тона из известных на рынке цветовых коллекций.

AmphiSilan-Plus (база 1) может быть также колерована вручную с помощью красок AmphiSilan Voll- und Abtönfarbe. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном колеровании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные колерованные партии между собой.



Технические параметры	Степень глянца	Матовая, G3
	Хранение	В прохладном месте, но не морозе.
	Дополнительные продукты	согласно DIN EN 1062: ■ Максимальная величина зерна: < 100 мкм, S1 ■ Плотность: ок. 1,5г/см³ ■ Толщина сухого слоя: 100–200 мкм, E3 ■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха s _d H ₂ O: коэффициент s _d : <0,14 м (высокий), V ₁ ■ Водопроницаемость (w): коэффициент w: ≤ 0,1 [кг/(м² ·ч ^{0,5})] (низкий), W ₃
	Замечание	При колеровке возможны незначительные отклонения в технических параметрах.

Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.
Подготовка подложки	Новые и существующие неповрежденные теплоизоляционные системы с покрытием штукатуркой на основе синтетической, силиконовой смолы, силикатной, известковой (Р Iс) и известково-цементной (Р II) штукатуркой: Произвести влажную чистку старой штукатурки подходящим способом. При чистке струями воды под напором температура не должна превышать 60 °С, а давление – 60 бар. После очистки подождать, пока основание хорошо высохнет. Выполнить покрытие материалами AmphiSilan в соответствии с типом верхнего слоя штукатурки и следующими данными основания. Штукатурки растворных групп Р Iс, Р II и Р III или силикатные штукатурки: Покрывать новые штукатурки по прошествии достаточного времени высыхания, как правило, 2 недели при температуре около 20°С и относительной влажности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях, например, при дожде или ветре, время высыхания штукатурного слоя увеличивается соответствующим образом. При нанесении дополнительного грунтовочного покрытия CapaGrund Universal снижается риск известковых высолов при использовании штукатурки с повышенной щелочностью групп Р Iс, Р II и Р III, так что покрытие можно наносить уже через 7 дней. Старая штукатурка: Штукатурка в подштукатуриваемых местах должна хорошо затвердеть и высохнуть. На крупнопористую, впитывающую влагу штукатурку с легкой осыпью песка нанести глубокую грунтовку AmphiSilan-Tiefgrund LF. На мелящуюся штукатурку с сильной осыпью песка нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger. Старые силикатные краски: Прочно держащиеся покрытия очистить механическим способом или при помощи струи воды под напором с соблюдением предписаний закона. Непрочно держащиеся, разрушенные покрытия удалить путем соскабливания, шлифования, соскребания. Нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger. Несущие покрытия штукатуркой на основе синтетической и силиконовой смол: Очистить старую штукатурку подходящим способом. При мокрой чистке подождать, пока поверхности хорошо высохнут, прежде чем приступить к последующей обработке. Нанести грунтовку AmphiSilan-Grundierfarbe или укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger. Новую штукатурку на основе синтетической или силиконовой смолы покрывать без предварительной обработки. Минеральная структурная штукатурка покрывается грунтовкой AmphiSilan-Grundierfarbe.

Несущие покрытия вододисперсионными красками:

Придать шероховатость слегка глянцевым покрытиям. Загрязненные мелящиеся старые покрытия очистить при помощи струи воды под напором с соблюдением предписаний закона. Нанести грунтовку AmphiSilan-Grundierfarbe. При другом типе чистки (промывание, чистка щеткой, опрыскивание) нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

Ненесущие покрытия эмалевыми, вододисперсионными красками или штукатуркой на основе синтетической смолы:

Удалить без остатка подходящим способом, например, механическим способом или путем травления с последующей очисткой посредством струи воды под большим напором с соблюдением предписаний закона. Нанести грунтовку AmphiSilan-Grundierfarbe. На мелящиеся впитывающие влагу поверхности с осыпью песка нанести укрепляющий штукатурку AmphiSilan-Putzfestiger. Для промежуточного покрытия использовать AmphiSilan-Compact.

Кирпичная облицовочная кладка: Для окрашивания пригоден только морозостойкий облицовочный камень или клинкер без посторонних включений. Кирпичная кладка не должна иметь трещин по швам и высолов. Нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger. Если после нанесения промежуточного слоя AmphiSilan-Plus или AmphiSilan-Compact наблюдается побурение, для финишного покрытия использовать Duparol.

Кладка из силикатного кирпича:

Для окрашивания пригоден только морозостойкий облицовочный камень без пигментных посторонних включений, например песка или глины. Швы не должны иметь трещин. Очистить мелящиеся поверхности. Высолы удалены после высыхания при помощи щетки. Нанести глубокую грунтовку AmphiSilan-Tiefgrund LF. Для промежуточного покрытия использовать AmphiSilan-Compact.

Поверхности, пораженные грибом или водорослями:

Нанести специальную краску ThermoSan с фунгицидными и альгицидными добавками.

Поверхности с высолами:

Высолы удалены после высыхания при помощи щетки. Нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger. При нанесении покрытия на поверхности с высолами нельзя гарантировать длительную адгезию и отсутствие повторных высолов.

Основания с небольшими дефектами:

Мелкие дефекты устранить при помощи фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel. Серьезные дефекты до 20 мм предпочтительно устранять при помощи восстановительной шпатлевки Histolith-Renovierspachtel. Нанести грунтовку на зашпатлеванные участки.

Метод нанесения	Наносить кистью, валиком или безвоздушным напылением.
Структура покрытия	Грунтовка и нанесение промежуточного покрытия при помощи средства AmphiSilan-Plus, разбавленную макс. 10 % воды. При использовании на шероховатых основаниях в зависимости от структуры и впитывающей способности средство для промежуточного и финишного покрытия необходимо разбавить немного сильнее и хорошо распределить его по поверхности. Степень разбавления определяется путем пробного нанесения.
	Для выравнивания неравномерно счищенной штукатурки и заделывания небольших трещин в штукатурке нанести промежуточное покрытие, используя средство AmphiSilan-Compact, разбавленное макс. 5–10% воды.
	Для верхнего слоя использовать AmphiSilan-Plus, разбавленную макс. 5 – 10% воды. В частности, при интенсивных оттенках для получения поверхности без отличий в цветовом тоне разбавить средство для финишного покрытия 10% воды. Промежуток времени между нанесением слоев должен составлять мин. 12 часов.
Расход	Для покраски гладкой поверхности требуется ок. 150–200 мл/м². На покраску шероховатых поверхностей расходуется соответствующим образом больше краски. Точный расход определяется путем пробного покрытия.
Условия применения	Нижний температурный предел при покрытии и сушке: +5 °C для окружающего воздуха и основания.
Сушка/время сушки	Возможность покрытия краской через 12 ч. Полное высыхание через 2 – 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Чистка инструментов	После применения промыть инструменты водой.

Замечание	Во избежание образования заметных стыков отдельных участков покрывать большие поверхности методом «мокрый по мокрому» за один проход. При безвоздушном распылении «Airless» краску хорошо перемешать и пропустить через сетчатый фильтр. Не использовать для покрытия горизонтальных поверхностей, находящихся под нагрузкой воды. Для фасадов, которые ввиду специфических условий объекта или по причине естественных атмосферных воздействий в большей степени, нежели обычно, подвержены воздействию влаги, существует повышенный риск поражения грибками и водорослями. Поэтому для таких поверхностей мы рекомендуем наш специальный продукт ThermoSan. В нем содержатся действующие вещества, которые замедляют рост грибков и водорослей. При использовании темных оттенков механические нагрузки могут привести к появлению светлых полос. Это специфическое свойство всех матовых фасадных красок. При плотных холодных основаниях или при медленном высыхании в связи с погодными условиями по причине воздействия влаги (дождь, иней, туман) вспомогательные вещества на поверхности покрытия могут образовывать желтовато-прозрачные, слегка блестящие и клейкие следы. Эти вспомогательные вещества являются растворимыми в воде и удаляются самостоятельно при промывании достаточным количеством воды, например, после нескольких ливней. Это не оказывает негативного влияния на качество высохшего покрытия. Если все же требуется непосредственная переделка, предварительно увлажнить потеки/вспомогательные вещества и смыть их без остатка спустя непродолжительное время. Затем нанести дополнительную грунтовку, используя SaraGrund Universal. При нанесении покрытия при подходящих климатических условиях такие потеки не появляются. Проявление следов ремонта на поверхности зависит от многих факторов, поэтому их нельзя избежать. Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Не смешивать материалы AmphiSilan с другими лакокрасочными материалами, в частности, полнотонными красками на вододисперсионной или силикатной основе или колеровочными концентратами.
Замечание Внимание (Информация по состоянию техники при печати) Утилизация Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза Код продуктов ЛКМ Декларация состава	При длительном присутствии в водоемах может оказывать вредные воздействия на водные организмы. Хранить в местах, недоступных детям. При попадании в глаза тщательно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно смыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию/водоемы или в почву. Защитить глаза и кожу от попадания брызг краски. При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу, так как краска может нарушить кишечную флору. Наносить только кистью или валиком. Более подробную информацию см. в паспорте безопасности. На вторичную переработку передавать только пустую тару. Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы краски на водной основе, высохшие остатки материала – как высохшую краску или бытовой мусор. Для продуктов данной категории А/с: 40 г/лс (2010 года). Этот продукт содержит макс. 20 г/л ЛОС. M-SF01 F Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.
Контакты	Интернет-магазин компании Арлинд Arlind.ru г. Москва, 41 км МКАД, строительная ярмарка "Славянский Мир", рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2 @ shop@arlind.ru тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34 Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.