

Caparol Muresko-Premium

Высококачественная фасадная краска на основе SilaCryl, минеральный характер, высокая способность к диффузии, очень хорошие водоотталкивающие свойства.



Описание продукта

Область применения

Для высококачественных покрытий на гладких и структурированных основаниях. Исключительное вяжущее типа SilaCryl делает возможной отличную защиту от воздействия дождя при высокой паропроницаемости и достаточной диффузии углекислого газа.

SilaCryl также обеспечивает такое же большое разнообразие цветовой гаммы, такую же высокую погодоустойчивость, стабильность к мелению и адгезию, как высококачественные чистоакрилат-ные фасадные краски.

На шероховатых штукатурках краска Muresko-premium, в зависимости от степени ее разбавления, позволяет либо подчеркнуть, либо затушевать структуру поверхности.

Также она пригодна для перекраски старых, способных нести нагрузку покрытий на газобетоне и для покраски монтажных плит из газобетона.

Свойства

- разбавляется водой, экологичная,
- со слабым запахом,
- устойчива к атмосферным воздействиям,
- водоотталкивающая по DIN 4108,
- устойчива к воздействию щелочей, поэтому не омыляется,
- проста в применении,
- превосходно покрывает округлые края,
- Muresko-Premium защищает фасад от водорослевого и грибкового налета.

Связующее

Силиконовая смола + чистоакриловая дисперсия

Упаковка

База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л, 15 л

Базы 2 и 3: 2,5 л; 5 л; 10 л (после колеровки)

Цвет

База 1: белая

Базы 2 и 3: прозрачные, применяются только в заколерованном виде

Muresko-Premium колеруется самостоятельно с помощью полнотонных и колеровных красок CaparolColor или AVA (Amphibolin Vollton- und Abtönfarben).

При самостоятельном колеровании необходимо смешать все требуемое количество краски, чтобы избежать различий цветового тона.

При покупке партии более 100 л одного тона колеровка может осуществляться на заводе.

Muresko-Premium колеруется на машине в системе ColorExpress в по всем известным на рынке цветовым коллекциям.

Интенсивные и чистые цветовые оттенки, обладают меньшей укрывистостью. В этом случае рекомендуется промежуточное покрытие в подходящем пастельном тоне на базе пигментированной в белый цвет краски (база 1). Может потребоваться второе заключительное покрытие.



Степень глянца	Матовая G3
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические параметры	<p>по DIN EN 1062:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Максимальная величина зерна: <math>< 100 \mu\text{m}</math> S₁ ■ Плотность: ок. 1,5 г/см³ ■ Толщина сухого слоя: 100-200 μm E₃ ■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха s_dH₂O: <math>< 0,14 \text{ m}</math> (высокая) V₁ ■ Водопроницаемость (w): $\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{1/2})$ (низкая) W₃
Дополнительные продукты	<p>Caparol Trocknungsbeschleuniger Зимняя добавка для достижения ускоренной устойчивости к дождю Muresko-premium при температурах от +1 °C до около +10°C. Потребление см. этикетку от Caparol Trocknungsbeschleuniger.</p>
Замечание	После колеровки возможны незначительные отклонения технических параметров.

Применение

Подходящие подложки	Поверхность должна быть свободной от загрязнений, веществ, обла-дающих разделяющим действием, и сухой.
Подготовка подложки	<p>Новые и старые, действующие теплоизоляционные компактные системы (ТИКС) с поверхностями из штукатурок на основе акриловых смол, силиконовых смол, силикатного или известково-цементного связующего (P II): Старые штукатурки чистить подходящим мокрым способом. При чистке водоструем под давлением с макс. температурой 60 °C и макс. давлением 60 бар. После чистки предоставить достаточной срок сушки. Покрывать Muresko-Premium в соответствии с имеющимся типом штукатурки согласно последующих указаний.</p> <p>Штукатурки цементной группы P II и P III или силикатным штукатурками: Новые штукатурки можно как правило перекрасить после 2 недель при около 20 °C и отн. влажности воздуха 65%. При невыгодных погодных условиях, на пример при ветре и дожде, необходимо заметно удлинить сроки. Дополнительным грунтовочным покрытием Capagrund Universal можно уменьшать раск вымывания извести и перекрасить штукатурки после 7 дней. Старые штукатурки: ремонтные места должны хорошо схватиться и высохнуть. На грубо пористые, впитывающие штукатурки с л гкой песчаной осыпью необходимо нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F.. На поверхности с сильной песчаной и мучнистой осыпью необходимо нанести грунтовочное покрытие Dupa-grund, а на ТИКС с полистирольными плитами AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Пористый бетон со старым покрытием, способным выдерживать нагрузки: Участки без дефектов почистить. Наносить грунтовочное покрытие Capagrund Universal. При поврежденном покрытии пористого бетона мы рекомендуем обратиться к программе Disbon.</p> <p>Бетон: Бетонные поверхности с отложениями грязи или слоем мучной крошки очистить механически или с помощью струи воды под напором, соблюдая установленные законом правила. На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие Capagrund Universal. На грубо пористые, впитывающие поверхности с л гкой песчаной осыпью нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F.. На мучнистые поверхности нанести грунтовочное покрытие Dupa-grund.</p> <p>Связанные цементом плиты из древесных стружек: Из-за высокой щелочности ДСП, связанных цементом, требуется грунтовочный слой Disbon 481 EP-Uniprimer, чтобы избежать вымывания извести.</p> <p>Способные выдерживать нагрузку покрытия из дисперсионных красок: Загрязн нные, мелящиеся старые покрытия почистить стру й воды под напором, соблюдая правила, установленные законом. Грунтовочное покрытие Capagrund или Capagrund Universal.</p> <p>Способные выдерживать нагрузку покрытия из штукатурок на основе акриловой или силиконовой смолы: Старые штукатурки очистить подходящим способом. При мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой.</p> <p>Не способные выдерживать нагрузку минеральные покрытия: Полностью удалить с помощью шлифования, щетки, струи воды под напором, соблюдая правила, установленные законом. При мокрой чистке поверхность должна хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой. Грунтовочное покрытие Dupa-grund.</p>

Не способные выдерживать нагрузку покрытия из дисперсионных красок и штукатурок на основе искусственной смолы:

Полностью удалить подходящим способом, например, механически или с помощью травления и последующей чистки поверхности с помощью струи воды под напором, соблюдая правила, установленные законом. На слабо впитывающие и гладкие поверхности грунтовочное покрытие Capagrund Universal. На впитывающие поверхности с мучнистой, песчаной осыпью грунтовочное покрытие Dupa-grund.

Поверхности, загрязненные промышленными газами и сажей:

Покрывать фасадной краской Duparol, не содержащей воды.

Отштукатуренные или бетонные участки с трещинами:

Покрывать PermaSilan или Cap-elast.

Поверхности с высолами:

Удалить высолы сухим методом с помощью щетки. Грунтовочное покрытие Dupa-grund. При нанесении покрытия на поверхности с высолами мы не гарантируем длительную стойкость покрытия или прекращение появления высолов.

Дефектные участки:

Исправить небольшие дефекты с помощью шпательной массы Caparol Fassaden-Feinspachtel. Большие дефекты до 20 мм отремонтировать с помощью Capalith-Fassadenspachtel P или Histolith-Renovierspachtel. Загрунтовать зашпательные участки.

Метод нанесения	Наносится кистью или валиком. Нанесение методом безвоздушного напыления не рекомендуется из-за содержания в краске биоцидных веществ.
Структура покрытия	Грибковый или водорослевый налет удалить гидроабразивной очисткой, соблюдая местные предписания. Промыть поврежденные участки продуктом Capatox или FungiGrund и хорошо высушить.
	Грунтовочный или промежуточный слой: Muresko-Premium, разбавленный макс. 10% воды.
	Заключительный слой: Для сохранения структуры на шероховатых отштукатуренных поверхностях необходимо разбавить Muresko-Premium для грунтовочного покрытия 15-20% воды, для заключительного слоя 10% воды.
Расход	Ок. 200 мл/м ² в один слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход больше. Точный расход определяется путем нанесения пробной поверхности.
Условия применения	+ 5°С для материала и окружающего воздуха.
Сушка/время сушки	При +20°С и 65% относительной влажности воздуха сухая поверхность, на которую можно наносить следующий слой, через 4-6 часов. Полностью высохшая поверхность, которая может подвергаться нагрузкам, через 3 дня. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть водой.
Замечание	Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». Материал не пригоден для горизонтальных поверхностей, находящихся под воздействием воды. При нанесении покрытия на уже имеющееся исправное покрытие на пористом бетоне величина светлости должна быть более 30%, при нанесении на ТИКС более 20%. При нанесении покрытия на фасады, находящиеся в особых объектных условиях или из-за природных особенностей подвергающиеся больше обычного воздействию влаги, существует повышенный риск образования водорослевого и грибкового налета. Muresko-premium обладает защитой красочного слоя, которая на протяжении длительного времени защищает материал от появления налета. Эффективность и длительность защиты зависит от условий на объекте, например, от интенсивности бионагрузки и от воздействия влаги. Поэтому постоянная защита от появления грибкового и водорослевого налета невозможна. Для грунтовки оснований, поврежденных водорослями или грибами после чистки заряженных поверхностей можно применять FungiGrund вместо OptiGrund E.L.F. . При темных цветах механическая нагрузка (царапание) может привести к образованию светлых полосок (эффект письма). Это является специфическим свойством всех матовых фасадных красок. При воздействии влаги (дождь) эти полоски исчезают. На плотных и холодных основаниях или в условиях погодного замедления сушки влажностная нагрузка (дождь, роса, туман) может привести на поверхности покрытия к появлению желтоватых /прозрачных, слегка глянцевых и липких полосок смывания вспомогательных составляющих. Эти вспомогательные вещества водорастворимы и под воздействием неоднократных ливней смываются. Качество высохших красочных покрытий от этого не страдает.

Если тем не менее предусматривается непосредственная переработка поверхности, то полосы следует увлажнить и полностью смыть. Затем следует выполнить дополнительное грунтование материалом Capagrund Universal.

При исполнении покрытий в под-ходящих климатических условиях подобные полосы не возникают.

Замечание

Указания для безопасного применения

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. В случае проглатывания также обратиться за врачебной помощью, так как может нарушиться флора кишечника.
Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Наносить только кистью и валиком.
Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки жидкого материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. А/с) 40 г/л (2010). В данном продукте содержание ЛОС – макс. 20 г/л.

Код продуктов ЛКМ

M-SF01 F

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, пленкообразователи, аддитивы, консерванты, консерванты пленки.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

**г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru**

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инстру-менты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.