

Dufa Vollton- und Abtönfarbe D 230

Краситель дисперсионный д 230
высококачественный, светостойкий



Материал

Область применения	Для декоративного цветного оформления фасадов и жилых помещений. Пригоден для колеровки всех стандартных водных дисперсионных, эмульсионных, латексных красок для стен и потолков, а также для синтетических штукатурок и пластиков. Штукатурка, бетон, кладка, строительные плиты, обои "Рауфазер и т. д.
Свойства	С высокой укрывистостью, износостойкая, погодостойкая, наилучшая укрывистость и светостойкость, стойкая к действию извести, хорошая красящая способность, способна к диффузии, обладает защитным действием против ливня и агрессивных выхлопных газов.
Классификация по ДИН ЕН 13 300	Мокрое истирание: класс 2 Соответствует влагостойкости по ДИН ЕН 53778 Укрывистость: класс 2 при расходе ок. 5-6 м ² /л Степень блеска: глубоко-матовая Макс. размер зерна: 100 µm Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах используется природное сырье, возможны незначительные отклонения, не влияющие на свойства продукта.
Цвет	Разные цвета согласно цветовой карты
Степень блеска	Глубоко-матовая
Плотность	Ок. 1,3 г/см ³
Пигментная основа	Дисперсия акрилата
Вид связующего	Дисперсия синтетических полимеров

Техническая информация



Состав	Связующее (дисперсия стиролакрилата), карбонат кальция, пигменты, добавки, вода, консервант.
Нанесение	
Основание	Основание должно быть чистым, сухим, прочным и технически правильно подготовленным. Рекомендуется соблюдать ФОб, ДИН 16 363, часть С, абз. 3. Прочные, слегка впитывающие внутренние основания грунтовать не нужно. Непрочные покрытия полностью удалить.
Нанесение	Грунтовое покрытие разбавить макс. 10 % воды. Заключительное покрытие разбавить макс. 5 % воды. Наносить кистью, валиком, распылителем (при низком давлении, высоком давлении и безвоздушным распылителем airless).
Примечание	Заключительное покрытие наносить по возможности не разбавляя. Цвета золотисто-желтый 100, желтый 101, оранжевый 102 и красный 103 содержат компоненты органических пигментов. Поэтому имеют низкую укрывающую способность. По этой причине рекомендуется при применении этих цветов в качестве красителя добавлять в грунтовое покрытие 5-10 % белой дисперсионной краски для фасадных или для внутренних работ. Цвета с обозначением звездочки можно использовать снаружи только в концентрированном виде. Основания, содержащие пластификатор не пригодны для покрытия. Шрифты на светлых основаниях покрыть бесцветным биндером.
Расход	Ок. 150-200 мл/м ² , в один слой по гладкой, слегка впитывающей поверхности. На шероховатых основаниях расход больше. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Разбавление	Водой макс. 10 %.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	Между слоями 4 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	250 мл, 750 мл, 2,5 л, 5 л, 12,5 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Вскрытую упаковку хранить хорошо закрытой.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
VOC-указания	Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.