

Finncolor Garden 90, универсальная алкидная эмаль глянцевая



Тип	Универсальная алкидная эмаль.
Область применения	Применяется для окраски деревянных, древесно-стружечных, древесно-волоконистых и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений (например - мебели, дверей, оконных рам, велосипедов, вывески и т.п.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10 - 12 м ² /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
Сухой остаток	Ок. 60 %
Плотность	0,9 - 1,2 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит "Lakkabensiini 1050"
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	От пыли" — 3-4 часа . Следующий слой можно наносить через сутки . Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Высокоглянцевый
База	А и С
Колеровка	Колеруется по каталогам цветов "Тиккурила Симфония" и "ТЕКС". База А также может использоваться в качестве белой краски.
Атмосферостойкость	Хорошая
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт -спириту и денатурату
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
Срок Годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке- 5 лет .
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9л

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность обезжирить и очистить от грязи, пыли, ржавчины и т.п. загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волоконные поверхности грунтовать алкидной грунтовкой или разбавленной эмалью (до 20%). Стальные поверхности грунтовать антикоррозионной грунтовкой " Grit black". Ранее окрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством или содовым раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Зачищенные до чистого металла участки грунтовать антикоррозионной грунтовкой " Grit black". При необходимости неровности зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить в 1 -2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.
---------------------	---

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.
--------------------------------	--

Интернет-магазин компании Арлинд
Arind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34