

## Finncolor Rapan Aqua, лак по дереву и камню для внутренних работ

<b>Тип</b>	Водоразбавляемый колеруемый лак на акрилатной основе для внутренних работ.
<b>Область применения</b>	Предназначен для лакировки деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных и кирпичных поверхностей в внутри сухих помещениях. Применяется для стен, потолков и т.д. Не применяется для полов и мебели. Содержит добавки, замедляющие старение и разрушение древесины, защищает ее от грибков и плесени. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	8 - 12 м <sup>2</sup> /л по строганой поверхности древесины и плотному бетону, 5 - 8 м <sup>2</sup> /л по пиленной поверхности древесины и кирпичу.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 25 %
<b>Плотность</b>	Ок. 1,0 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более, чем на 10% по объему.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	30 минут, следующий слой можно наносить через 3 часа; полное высыхание - 24 часа (до эксплуатации). Заданный уровень твердости и водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
<b>Блеск</b>	Матовый , полуглянцевый
<b>База</b>	ЕР
<b>Колеровка</b>	По каталогу цветов Тиккурила «Колеруемые лаки для интерьеров».
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей .
<b>Срок Годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
<b>Фасовка</b>	9 л

Интернет-магазин компании Арлинд  
[Arlind.ru](http://Arlind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
строительная ярмарка "Славянский Мир",  
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2  
@ [shop@arlind.ru](mailto:shop@arlind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при обработке</b>	Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Новая деревянная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи, пыли и жира. Увлажнить поверхность для того, чтобы древесные волокна поднялись, оставить высохнуть и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Поверхность должна быть сухой. <b>Ранее лакированная поверхность:</b> Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить.
<b>Лакирование</b>	Лак перед применением перемешать, а также перемешивать во время работы с целью обеспечения равномерного распределения пигментного концентрата и матирующего компонента. При необходимости разбавить водой не более, чем на 10% по объему. Наносить состав 2-3 слоями по направлению волокон древесины. При нанесении колерованного лака для проверки цвета рекомендуется до начала работы сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака. Обычно желаемый результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать лаком непрерывно от края к краю, а при обработке больших поверхностей несколько досок одновременно.
<b>Уход</b>	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. двух недель после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6 -8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8 -10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Высушить поверхность.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством.

**ОХРАНА ТРУДА**

Лак пожаро - и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ**

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Интернет-магазин компании Арлинд  
[Arlind.ru](http://Arlind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
строительная ярмарка "Славянский Мир",  
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2  
@ [shop@arlind.ru](mailto:shop@arlind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34