Prosept Антиплесень, антисептик против грибка и плесени



Антисептическая пропитка на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для защиты древесины и любых других строительных материалов от действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов. Антисептик способен как предотвращать биопоражение, так и останавливать уже начавшиеся процессы. Используется как защитная пропитка для обработки внутренних деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, стропильных систем, оконных и дверных блоков, деревянной мебели и других элементов из древесины различного назначения. Средство может быть использовано как самостоятельное покрытие и как антисептический грунт под покраску любыми составами. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Соответствует новым Европейским стандартам обработки строительной древесины для Классов Использования 1, 2 и 3А.

Может применяться для обработки и защиты различных поверхностей от плесени – отделочные материалы, гипсокартон, натуральный и искусственный камень, кирпичная кладка, бетон, шифер и т.п. в жилых помещениях, подвалах, овощехранилищах, складах и т.д.

Механизм действия: антисептик PROSEPT АНТИПЛЕСЕНЬ – это высокоэффективная композиция синтетических биоцидов нового поколения на водной основе. Активные компоненты препарата хорошо проникают и связываются с клеточной тканью древесины, обеспечивая тем самым устойчивость к конденсационному увлажнению и защитный эффект долговременного действия. Срок защиты при соблюдении условий эксплуатации не менее 20 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т.п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет.

Возможны два способа обработки древесины:

1. Нанесение препарата в 2 слоя с интервалом 5-10 минут на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или любого разбрызгивающего устройства. Нанесение антисептика должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности.

2. Погружение материала в раствор антисептика. Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов.

Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания поверхности, и фиксации действующих веществ - 24 часа при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 70%. Работы проводить при температуре не ниже +5°С. При нанесении возможно несущественное изменение цвета древесины, обусловленное свойствами препарата и породой дерева.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расход: расход рабочего раствора при поверхностном нанесении 250 г/м^2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с антисептиком использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, спецодежду. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев.

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.