



КЛЕИ ДЛЯ ЭКЗОТИЧЕСКОГО, ЛАКИРОВАННОГО, МАССИВНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПАРКЕТА

Artelit PB-140 двухкомпонентный клей для паркета



Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.

Высокопрочный, не содержащий растворителей и воды, 2К полиуретановый клей предназначенный для приклеивания всех видов паркета на впитывающие и невпитывающие основания.

Применение:

- Приклеивание штучного, щитового и мозаичного паркета из традиционных и экзотических пород древесины;
- Приклеивание лакированного паркета (включая китайский массив и паркетную доску)
- Рекомендуется для приклеивания массивной доски из экзотических и традиционных пород древесины, а также ламельного и художественного паркета
- Подходит для приклеивания древесных плит (фанеры, О (П, ДВП) – незаменим при неизвестном расположении внутренних коммуникаций под стяжкой

Свойства:

- Продолжительное время работы
- Чрезвычайно прочный, но эластичный клеевой шов
- Отверждение не зависит от влажности воздуха – гарантированное время отверждения
- Не содержит вредных органических растворителей и воды. После высыхания сохраняет механические свойства даже при полном увлажнении паркета
- Устойчив к температурным перепадам, старению и воздействию микроорганизмов
- Высокая адгезия к различным строительным поверхностям
- Удобен в нанесении, хорошо смачивает паркетную плашку
- Компонент В находится внутри (в самом ведре) с компонентом А
- Возможность применения на полах с подогревом

Технические параметры:

- Основа: полиол (компонент А) и полиизоцианат (компонент В)
- Механизм отверждения: образование сетчатого полимера при реакции компонентов между собой
- Цвет: бежевый
- Расход: 0,9 -1,5 кг/м² в зависимости от вида оснований
- Время полного отверждения: 3-5 дней в зависимости от температуры
- Шлифовка и покрытие лаком: не ранее 3 дней
- Время работы (при +20°С): не менее 90 мин
- Инструмент для нанесения: зубчатый шпатель ВЗ или Pajarito 23/48
- Очистка инструмента: до отверждения – очиститель для паркета, изопропанол; после отверждения – только механически
- Термостойкость после отверждения: от -40°С (до +80°С)
- Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства

Примечание:

- Для лучшей адгезии рекомендуется применять грунтовку Artelit WB222
- На время нанесения и отверждения клея обязательно выключить систему обогрева полов
- Рекомендуется всегда смешивать все количество компонента А с отвердителем В во избежание нарушения пропорции при смешивании компонентов, результатом которого будет измененное время отверждения и качество клеевого шва

Логистическая информация:

Артикул	Вес нетто	Упаковка	Стандартное количество на евро-паллете
39959	6 кг	Пластиковое ведро	80