

Belinka Interior, декоративное лазерное покрытие для дерева

Лазурь для древесины внутри помещений

Производитель: Belinka (Словения)

Описание

Belinka Interior – специальная лазурь, применяемая для декоративной защиты древесины в жилых помещениях.

Состав

Акриловые смолы, вещества, обеспечивающие водонепроницаемость, светостойчивые пигменты, добавки и вода.

Характеристики

Belinka Interior :

- Сохраняет просматривающуюся естественную структуру древесины
- Не содержит неприятного запаха
- Быстро высыхает, что даёт возможность нанесения следующих слоёв в течение одного дня
- Механически более устойчив, чем обычные лазури
- Устойчив к щадящим чистящим средствам
- Устойчив на прикосновение руками (жиры)
- Обладает шелковистым блеском

Область применения

Применяется для поверхностной защиты всех сортов древесины, находящейся внутри помещений. (Например, настенные и потолочные облицовки, менее требовательная мебель, полки, внутренние двери, ...). Не применяется для защиты деревянных напольных облицовок и паркета. Для этого применяется Belinka паркетный лак.

Подготовка основания

Новая древесина должна быть сухой, чистой и гладко отшлифованной. При восстановлении старых лазерных покрытий поверхность необходимо предварительно отшлифовать и очистить от пыли.

Во время нанесения средства на старое покрытие и лак необходимо полностью устранить старый слой и нанести лазурь таким же образом, как и при работе с новой древесиной.

Во влажном помещении (ванные комнаты, кухни, погреба и т.д.) рекомендуется предварительно нанести пропитку для древесины Belinka Impregnant в один слой.

Цвет

Belinka Interior изготавливается в 14 основных цветовых оттенках, а также просвещающемся (бесцветном).

Цветовая карта изготовлена на выборочной еловой древесине. Так как древесина – природный материал, при работе с лазурью могут образовываться небольшие отступления в оттенках, наносящихся на древесину другого качества. На других типах древесины оттенки могут выступать сильнее, поэтому мы рекомендуем предварительно нанести покрытие на небольшой образец.

Цветовой оттенок на древесине зависит от предварительной обработки древесины и количества нанесённых слоёв. На более грубой, хуже отшлифованной поверхности древесины цвет становится более выразительным, чем на гладкой поверхности. Более выразительный цвет получается нанесением большего количества слоёв. Некоторые цвета могут смешиваться между собой, в результате чего получаются многочисленные цветовые оттенки. В особенности красивые пастельные тона получаются в результате комбинирования основных тонов со средством Interior 73 – сметанный цвет. Цветовые смеси необходимо испытывать на досточках, соответственно обработанных таким же образом, как будет в последствии обработана поверхность.

Расход

1 литром лазури покрывается:

12 м² - 15 м² в один слой

8 м² - 10 м² в два слоя

6 - 8 м² в три слоя

Расход очень зависит от расходуемого количества в зависимости от сорта древесины и типа обрабатываемой поверхности древесины.

Очистка инструментов

После работы с инструментами, их необходимо очистить водой с мощным средством.

Ограничения

Не применяется для покрытия древесины, находящейся под влиянием погодных условий.

Сушка

Покрытие высыхает по истечению 3 - 4 часов при нормальных условиях (20° C, 65% относительной влажности воздуха).

При более низкой температуре или высокой относительной влажности воздуха покрытие может сохнуть более длительное время. С точки зрения нанесения покрытия это удобно, так как удлиняется открытое время работы с материалом, в рамках которого нанесённый слой может исправляться без повреждения внешнего вида. При более высокой температуре время высыхания уменьшается. Следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

Предупреждения

Interior 73 - сметанно – белое лазерное покрытие. Сквозь покрытие просматривается цвет и структура древесины. На сучках и древесине, содержащей танин может появляться дополнительное пожелтение. При работе с акриловыми лазури это неизбежно.

Belinka Interior - водная дисперсия молочного внешнего вида. Поэтому, при покрытии сначала образуется молочная плёнка, которая становится прозрачной после высыхания.

При работе с покрытиями, содержащими органических веществ необходимо проветривать помещение во время работы, а также постоянно проветривать позднее, пока покрытие полностью не затвердеет, что может длиться до 3 недель.

Хранение

Lazuro Interior храните в оригинальной, закрытой упаковке при температуре 5 °C - 30°C. Не допускать замерзания!

Окружающая среда

Покрытия нельзя выливать в канализацию или куда-либо в окружающую среду. Используйте покрытия до конца. Упаковку выбрасывайте к специальным отходам.

BELINKA INTERIER

Лазурь для древесины внутри помещений

Производитель: Belinka (Словения)

Способ нанесения

Перед применением лазурь хорошо перемешайте. Наносите её в два слоя кисточкой, валиком или набрызгом.

При нанесении первого слоя рекомендуется разбавить лазурь водой до 10%, так как средство лучше и более просто наносится.

При работе с покрытиями, изготовленными на водной основе рекомендуется выдерживать температуру основания, краски и окружающей среды более 10°C, температура не должна быть ниже 5°C.

Не наносите покрытие на сильном солнце. Покрытие быстро высыхает, в особенности при более высоких температурах и низкой влажности воздуха.

В следствии быстрого высыхания покрытия могут на поверхности образовываться полосы. Полосы возникают в следствии нанесения свежего покрытия на подсохшую краску. На этом месте возникает двойной слой краски, который выражается в более тёмной полосе.

Во время покрытия широкой поверхности и рельефной плоскости необходимо быть ещё более внимательными.

В таких случаях сначала перемажьте большую плоскость, а потом края. Ошибки исправляйте сразу же (напр.: стекание). Для больших ровных плоскостей (напр.: внутренние двери) рекомендуется работать короткошерстным валиком (тип: велюр) или набрызгом. Валики из пеннообразной резины не использовать.

Если вы пользуетесь валиком, края и щели необходимо сразу исправлять кисточкой.

Деревянные облицовки покрывайте продольными движениями, покрывая доски, начинайте сначала доски, доходя до её конца. В любом случае древесину покрывайте вдоль древесных волокон.

Для защиты древесины достаточно два слоя. Для получения более насыщенного внешнего вида краски можно нанести третий слой или бесцветный слой (Interior 61- естественно прозрачный). Если хотите достичь менее насыщенные тона, можно смешивать нанесённый слой средства Interior с бесцветным или на один или два слоя нанесённого средства Interior нанести ещё один или два слоя бесцветного средства.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlink.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Во внутреннем помещении можно использовать бесцветное средство Interior 61.

Для окон и наружных дверей в любом случае необходимо применять средство Belinka Exterior лазурь для древесины снаружи, так как средство Interior не устойчиво на влияние погодных условий.

Внешний вид поверхности будет ещё лучше, если после нанесения первого слоя лаури вы отшлифуете поверхность и очистите её от пыли.

При работе с покрытиями на водной основе пользуйтесь инструментами из нержавеющей материала и кисточками высокого качества производства.

Предписания

Для знакомства с предписаниями, обсуждающими безопасность изделий, труда и перевозку, прочитайте лист безопасности.

Срок применения

Срок применения оттиснен на упаковке.