

Dufa Tiefgrund RD314 LF

универсальная грунтовка для внутренних и наружных работ



Материал

Область применения	Для внутренних и наружных работ, для грунтовая мелкопористых, впитывающих и осыпающихся оснований как штукатурка всех видов, гипсовые и гипсокартонные плиты, силикатный кирпич, черепица, клинкер, бетон и газобетон, а также слегка мелящиеся, но еще прочные старые покрытия. Особенно пригоден в помещениях без защитного устройства, а также в складах для продуктов питания. Может также применяться для полистироловых плит из жесткого пенопласта.
Свойства	Разбавляется водой. Легко наносится, с хорошей проникающей способностью, быстро сохнет, экономный в расходе, без запаха, поэтому возможно применение в жилых помещениях и складах для продуктов питания. Укрепляет, выравнивает разную впитывающую способность основания, щелочестойкий, паропроницаемый. Продукту присвоен экологический знак "Голубой Ангел".
Цвет	Бесцветный. Не смешивать с другими материалами, также с красителями.
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Вид связующего	Водная грунтовка глубокого проникновения на базе специальных синтетических смол в водном растворе.
Состав	Мелкая акриловая дисперсия, вода, добавки, консервант.

Нанесение

Основание	Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Мы рекомендуем соблюдать ФОБ, ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные основания внутри дополнительно грунтовать не нужно. Непрочные покрытия удалить без остатка.
-----------	---

Нанесение	Осыпающиеся основания обработать методом "мокрое по мокрому" до полного насыщения и укрепления поверхности. На других основаниях – как принято в технике грунтования – разбавить до нужной консистенции в зависимости от основания. Добавка воды не должна превышать 50 %, за исключением газобетона, здесь можно добавлять до 100 % воды. Высохшая поверхность не должна блестеть! Нанесение следующих слоев: все дисперсионные краски и синтетические штукатурки марки "düfa". Наносить, как и все грунтовки, кистью. Также возможно нанесение валиком или распылителем (с помощью пригодного устройства), но нанесение кистью обеспечивает безупречно прочное основание. Чтобы сохранить глубокое действие грунта не смешивать с другими лакокрасочными продуктами.
Расход	Ок. 100-200 мл/м ² , в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Разбавление	В зависимости от грунта разбавить водой макс. в соотношении 1:4.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Высыхание	Между слоями 12 часов при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 %. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха, соответственно, это время увеличивается.
Температура нанесения	Мин. +5°C для объекта и воздуха во время нанесения и высыхания.
Фасовка	1 л, 5 л, 10 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При случайном попадании в глаза или на кожу сразу смыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву.
VOC-указания	Предельное значение ЕС для продукта (Cat. A/g): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Техническая информация

Приложение

Нанесение: Проверка основания см. ФОБ 18 363, часть С, абз. 3

№ п.п.	Основание	Предварительная подготовка и грунтование
1.	Новые штукатурки группы раствора Рс, РII и РIII, новый бетон	После двух- трехнедельной сушки (улучшенные места флюатируют) обработать грунтом Tiefgrund LF D 314. На новом бетоне удалить (при необходимости) масло для опалубки при помощи флюатирующего моющего средства и горячей паровой струи.
2.	Минеральные штукатурки, слегка осыпающиеся штукатурки и поверхностно обветренный бетон	Обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314 или Tiefgrund TB D 315.
3.	Слегка мелящиеся, прочные старые покрытия. Сильно мелящиеся старые покрытия.	Обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314, поверхности предварительно обмыть
4.	Непрочные, отслаивающиеся старые лакокрасочные покрытия и штукатурки	Удалить без остатка и, в зависимости от основания обработать грунтом Tiefgrund LF, D 314 или Tiefgrund TB D 315.
5.	Поверхности с плесенью, мхом и водорослями.	Налет тщательно удалить, промыть и хорошо просушить. После высыхания нанести кистью "Sanierlösung FA, D 113" и оставить на 24 часа сохнуть.
6.	Солевые выделения.	Очистить насухую и обработать грунтом " Tiefgrund TB D 315". На покрытия, нанесенные на неочищенные поверхности, мы гарантии не даем.
7.	Оцинкованные поверхности	Очистить смачивающим агентом при помощи корундового волокна. Хорошо промыть водой. См. техн. лист № 5 BFS.
8.	Кладка из клинкера, силикатного кирпича снаружи	Швы должны быть без трещин, пригодно только для морозостойкого качества, перед нанесением кладка должна иметь естественную влажность. Поверхности, поврежденные сажей, железными солями и никотином прогрунтовать "Isolierdeckfarbe", а затем нанести содержащую растворитель фасадную краску.
9.	Длительно эластичные затирки для швов и герметики	Не перекрашивать.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
[@ shop@arvind.ru](mailto:shop@arvind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.