

Hammerite №1 Rust Beater



Антикоррозийный грунт для поверхностей из черных металлов

- Усиливает антикоррозионные свойства краски. Содержит фосфат цинка
- Повышает адгезию финишного материала к поверхности
- Обладает отличной укрывистостью и выравнивает поверхность
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Быстро высыхает на поверхности

Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Разбавитель	Смесь углеводородов и кетонов
Сухой остаток (по объему)	55%
Плотность	1,24 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Время до нанесения финишного покрытия	Минимум 4 часа
Термостойкость покрытия	До +80°C
Рекомендуемая толщина сухой пленки при расходе до 12 м ² /л	>50 мкм
Расход	До 12 м ² /л
Цвет	Коричневый
Ограничения	Беречь от огня
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

В состав грунта входит фосфат цинка, что позволяет усилить антикоррозийную защиту на длительный срок. Идеален для применения в дождливых и приморских районах, в местах с повышенной влажностью (например, в подвалах, теплицах). Продукт чрезвычайно легок в нанесении и создает прочную гладкую поверхность, готовую к окраске.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Предназначен для грунтования поверхностей из черных металлов, например, стальных и чугунных поверхностей. Подходит для грунтования гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флажштоков, садового инструмента и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т.п. Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить в рекомендованной пропорции. Очистить поверхность от грязи, пыли, жира и рыхлой ржавчины. Рекомендуется наносить в один слой при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%. Не рекомендуется наносить на цветные металлы. Последующее нанесение краски **Hammerite** или других алкидных красок — через 4 часа; акриловых, целлюлозных и полиуретановых — через 8 часов.

Разбавление

Разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя** и **Очистителя Hammerite** на 10 частей грунтовочного состава. Использовать только **Растворитель** и **Очиститель Hammerite**.

0,25 л

Упаковка



Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
 г. Москва, 41 км МКАД,
 строительная ярмарка "Славянский Мир",
 рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
 @ shop@arlind.ru
 тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34