

Litokol Litoflex K80

Эластичная высокоадгезивная сухая клеевая смесь для укладки керамического гранита и керамической плитки. Применяется для укладки плитки на уже существующую плиточную поверхность. Морозостойкая.

Характеристики

LITOFLEX K80 – сухая клеевая смесь на основе цемента, содержит специальные синтетические смолы и химические добавки, придающие продукту после разведения водой эластичность и высокую адгезию на традиционных строительных основаниях. Клеевой раствор имеет высокую водоудерживающую способность, технологичен, удобен в работе. Эластичные свойства **LITOFLEX K80** компенсируют возникающие напряжения между плитками и основаниями при их структурных и температурных деформациях. При облицовке вертикальных поверхностей с помощью **LITOFLEX K80** сползание плитки отсутствует. Клей **LITOFLEX K80** – водо-, морозостойкий. Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста.

Области применения

LITOFLEX K80 – универсальный клей с широким диапазоном применения: облицовка стен и полов, как при внутренних, так и при наружных работах, а также для облицовки балконов, террас, лестниц, фасадов. **LITOFLEX K80** предназначен для укладки керамогранита, керамической плитки, клинкера, натурального камня с устойчивой структурой как на стабильные основания, так и на основания подверженные деформации, в том числе и методом укладки («плитка на плитку»).

Рекомендуемые основания:

- бетон, газобетон, кирпичные стены и перегородки;
- цементные стяжки, как закреплённые, так и плавающие;
- цементные или цементно-песчаные штукатурки;
- гипсоволокнистый лист, гипсокартон;
- гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные основания;
- цементные стяжки с подогревом;
- напольные либо настенные покрытия из старой плитки;
- основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью **ELASTOCEM MONO** или **HIDROFLEX**.

Может наноситься слоем толщиной до 15 мм без существенной усадки.

Инструкции по применению

Подготовка поверхности

Поверхность цементно-песчаной стяжки или бетонного основания должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных участков. Плоскостность основания проверяется по всем направлениям двухметровой металлической рейкой, опирающейся на подстилающий слой. Перепад уровней не должен превышать 3 мм. Основания полов с большими неровностями выровнять самонивелирующейся смесью **LITOLIV S30** или **LITOLIV S40 ECO**, стены выровнять штукатуркой. Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, должны быть сухие, ровные, прочные, обладать достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея. Ангидритные основания (с остаточной влажностью не более 0,5%) и гипсовые основания (с остаточной влажностью не более 1%) должны быть прошлифованы и обеспылены. Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3%. Бетонные основания должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не более 3%. Цементные бесшовные полы с подогревом перед началом укладки на них облицовки должны быть прогретыми и охлаждены.

Важное замечание: Перед нанесением **LITOFLEX K80** на сухую штукатурку и гипсокартон, гипсовые и ангидритные основания для уменьшения влагопоглощения основания и увеличения адгезии необходимо загрунтовать данные поверхности грунтовкой **PRIMER X94**, ГВЛ и сильнопористые цементные основания загрунтовать грунтовкой **PRIMER C**. Укладку плитки можно начинать после полного высыхания грунтовок.

Приготовление клея

Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой ёмкости 6,5 литров чистой воды (t° от +15°C до +20°C) и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси **LITOFLEX K80**. Всыпать сухую клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы.

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5-10 минут для дозревания, чтобы полностью растворились органические компоненты, после повторного перемешивания клей готов к применению.

Нанесение

Клей равномерно распределить на поверхности основания гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой слой. Размер зубца шпателя подбирается в зависимости от формата плитки.

Размер плитки, см	Размер зубцов шпателя, мм	Средний расход клея, кг/кв.м
от 2х2 до 5х5	3 мм	2,5
до 10х10	6 мм	3-3,5
от 12х24,5 до 20х20	8 мм	4-4,5
от 20х30 до 30х30	10 мм	5
более 30х30	12-15 мм	6

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую можно облицевать в течение 15 – 20 минут (время до начала плёнокообразования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от степени влагопоглощения основания и условий окружающей среды (температура, вентиляция, влажность и т.д.). Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движением. При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при облицовке:

- полов, с высокой эксплуатационной нагрузкой;
 - плиткой с сильно профилированной тыльной стороной;
 - крупноформатной плиткой;
 - наружных поверхностей и фасадов
- рекомендуется наносить клей **LITOFLEX K80** как на основание, так и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать образования пустот под облицовкой.



Укладка керамогранита в гипермаркете «Ашан»

В этом случае расход клея увеличивается. В течение 60 минут после укладки положение плитки можно корректировать. Не рекомендуется укладывать плитки встык. Плитки должны быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать размеру плиток. Для обеспечения одинаковой ширины шва применяются пластмассовые крестики соответствующего размера.

Размер плитки, см	Ширина шва, мм
до 10х10	от 2 до 3 мм
от 10х20 до 20х20	от 3 до 4 мм
от 20х30 до 30х30	от 4 до 5 мм
более 30х30	от 5 до 10 мм

Рекомендации

Плитку перед началом работ не замачивать. Необходимо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли. Облицовочные работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +40°C. При пониженной температуре окружающей среды, повышенной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, время твердения клея увеличивается. Слишком жаркая или ветреная погода может сократить оптимальное время открытого слоя клея перед приклеиванием плитки, в течение которого **LITOFLEX K80** находится в активном состоянии (готовым для укладки плиток). Во избежание этого рекомендуется проводить шпателем по поверхности клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить небольшой слой клея на тыльную сторону каждой плитки. **LITOFLEX K80** не применяется на заливаемых на строительной площадке монолитных бетонных конструкциях, либо на конструкциях из сборного железобетона, размеры которых подвержены сильным колебаниям (усадке). В этом случае следует применять клей **LITOKOL X11 + 34% LATEXKOL**.

При укладке новой плитки на уже существующие напольные поверхности из керамической плитки необходимо обязательно предварительно промыть поверхность водой и каустической содой (1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения безукоризненно чистой обезжиренной поверхности.

- Для аккуратной и окончательной отделки швов рекомендуется затирка **LITOCHROM 1-6/3-15**, имеющаяся в широком цветовом ассортименте. В случае высоких требований к химической стойкости межплиточных швов, вместо **LITOCHROM 1-6/3-15** применять кислотостойкие двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол **ЕРОХУСТУК Х90** или **LITOCHROM STARTLIKE**.

- Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания работ до затвердения раствора, в противном случае чистка инструмента выполняется механическим способом.

Внимание! **LITOFLEX K80** содержит цемент. При взаимодействии с водой даёт щелочную реакцию, поэтому следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Рекомендуем для укладки керамического гранита ESTIMA®

Региональный представитель

Полезная информация

Консистенция смеси	порошок
Цвет	серый
Удельная вес	1.35 кг/л
Токсичность	отсутствует
Пропорции при приготовлении клея	0,26 л воды на 1 кг сухой смеси LITOFLEX K80 6,5 л воды на 25 кг сухой смеси LITOFLEX K80
Консистенция клея	пастообразная
Время использования клея	свыше 8 часов
Температура применения	от +5°C до +40°C
Время открытого слоя при t° + 23°C	около 20 минут
Время корректировки при t° + 23°C	около 60 минут
Адгезия через 28 дней (EN 1348)	>1 Н/мм ²
Адгезия после циклов замораживания/размораживания (EN 1348)	>1 Н/мм ²
Морозостойкость (цикл)	50
Вертикальное скольжение	отсутствует
Возможность хождения, при t° + 23°C	через 24 часа
Рабочая нагрузка (окончательное затверждение), при t° + 23°C	через 14 дней
Затирка межплиточных швов на стенах, при t° + 23°C	через 6-8 часов после укладки
Затирка межплиточных швов на полу, при t° + 23°C	через 24 часа после укладки
Влагостойкость	отличная
Спротивление старению	отличное
Устойчивость к температурным воздействиям через 28 дней после укладки	от -30°C до +90°C
Расход клея	3-5 кг/м ² в зависимости от формата плитки и состояния основания
Оптимальная толщина клеевого слоя	2-5 мм
Срок годности при хранении	12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке

Вышеуказанные рекомендации верны при t° + 23°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания клея может измениться.

Упаковка

Мешки по 25 кг

Стандартная паллета: 48 мешков, 1200 кг

Мешок 5 кг

6 мешков по 5 кг в коробе - 30 кг

Стандартная паллета: 720 кг



Мешки 25 кг трехслойные, из двух слоев бумаги с промежуточным слоем из полиэтиленовой пленки.
Мешки 5 кг из металлизированной пленки.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2 @
shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.