

# Лапра Синтез

## Грунтовка ГФ-021

ГОСТ 25129-82

### ТИП

Грунтовка одноупаковочная, на основе алкидных смол.

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка ГФ-021 - для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

### ОПИСАНИЕ

Покрытия на основе грунтовки ГФ-021 устойчивы к перепаду температур от минус 45<sup>0</sup>С до плюс 60<sup>0</sup>С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Внешний вид покрытия                                              | матовое или полуглянцевое                                |
| Цвет:                                                             | красно-коричневый, а также серый по требованию заказчика |
| Время высыхания до ст.3<br>-при температуре (20±2) <sup>0</sup> С | не более 24 часов                                        |
| -при температуре (105±5) <sup>0</sup> С                           | не более 35 минут                                        |
| Доля нелетучих веществ                                            | 54÷60 %, масс.<br>40-44 %, объёмн.                       |
| Теоретический расход на один слой <sup>1)</sup>                   | 45÷60 г/м <sup>2</sup>                                   |
| Рекомендуемая толщина одного слоя <sup>2)</sup>                   | 15÷20 мкм                                                |
| Рекомендуемое количество слоев                                    | 1÷2                                                      |

### РАЗБАВИТЕЛЬ

Ксилол, сольвент или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1, но не более 20% от массы грунтовки;

При нанесении методом электростатического распыления, грунтовку разбавляют Разбавителем РЭ-4В.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Ксилол, сольвент, или их смесь с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

В не вскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления.

# НАНЕСЕНИЕ

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

В случае нанесения грунтовки на металлическую поверхность очистка от грязи, водорастворимых веществ (отмывка от солей для объектов окрашивания в морской и прибрежной зонах – обязательна), жировых загрязнений до степени обезжиривания – 1 (по ГОСТ 9.402-80), окислов до степени очистки от окислов – 2 (ГОСТ 9.402-80), или до степени не ниже Sa 2 ½. или St3 (МС ИСО 8501-1).

Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочнодержавшегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием.

## СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Пневматическим или безвоздушным распылением, струйным обливом, окунанием, кистью, валиком, возможно нанесение методом электростатического распыления.

## НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости грунтовки перед нанесением можно разбавить растворителями. Подготовленную грунтовку наносят на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от 5<sup>0</sup>С до 30<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3<sup>0</sup>С.

После высыхания слоя грунтовки (при 20<sup>0</sup>С для ГФ-021- 24 часа) наносятся последующие слои грунтовки, и затем поверхностный лакокрасочный материал.

Для промывки инструмента можно использовать ксилол, сольвент, или их смесь с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1.

## ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ В ПОКРЫТИИ

Грунтовка перекрывается материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ и др.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить грунтовки в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40<sup>0</sup>С до 40<sup>0</sup>С.

Интернет-магазин компании Арлинд

[Arlind.ru](http://Arlind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
строительная ярмарка "Славянский Мир",  
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2

@ [shop@arling.ru](mailto:shop@arling.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

**Мы продаем:** Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.

