

Unis

Плиточный клей ЮНИС XXI

Арт: C-000014285



Клей для плитки ЮНИС XXI марки Юнис используется для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки на пол и стены, плит из природного камня и керамогранита. Максимальный вес приклеиваемой плитки не более 40кг/м² поверхности. При проведении облицовочных работ внутри помещений допускается применение плиточного клея для крепления плит из керамогранита размером не более 40х40см на полах без подогрева.

Описание товара

«ЮНИС ХХІ» рекомендуется для наружной облицовки зданий выше цокольной части, плиточных работ во внутренних помещениях с нормальной и повышенной влажностью; для ванных комнат, балконов и террас. Клей не рекомендуется использовать при облицовке бассейнов, печей и каминов, в системах "Тёплый пол".

Преимущества

- ✔ Для внутренних и наружных работ
- ✔ Для детских и медицинских учреждений
- ✔ Надёжен и экономичен в работе

Свойства

Плиточный клей «ЮНИС ХХІ» надёжен и экономичен в работе. Пластичность готового раствора «ЮНИС ХХІ» делает клей удобным в работе. После схватывания клей приобретает высокую прочность. После набора прочности «ЮНИС ХХІ» сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур. «ЮНИС ХХІ» является экологически безвредным материалом, т.к. не выделяет опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ, при производстве работ и в эксплуатации. Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичным, гипсовым.

Порядок проведения работ

Работы следует проводить в сухих условиях, при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Подготовка поверхности

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Основание должно быть выровнено по горизонтали (вертикали) с отклонениями не более, чем 1 мм на 1 м длины. Для выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 10мм, рекомендуется использовать штукатурки серии «Силин», «Теплон» или «Стандарт» в зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации. Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтом «UNIS» в один-

два слоя; неравномерно и сильно впитывающие основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) в несколько слоёв. Выбор грунта «UNIS» осуществляется в соответствии с типом основания. Смачивать основание или плитку водой перед укладкой не требуется.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости и инструменты. Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой в пропорции 0,18-0,22 л на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание производится ручным или механизированным способами (профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотах). Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 180 минут. Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендуемое соотношение «сухая смесь-вода». Добавление в сухую смесь или затворённый раствор любых компонентов, в том числе и избытка воды, ведет к изменению заявленных производителем свойств материала.

Нанесение материала

На подготовленное, загрунтованное основание или рабочую поверхность с помощью кельмы или шпателя наносится приготовленный клеевой раствор толщиной 3-15 мм и разравнивается зубчатым шпателем. На слой клея укладывается плитка и вдавливается. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. При нанесении клея на основание растворную смесь следует нанести на такую площадь, которая может быть облицована плиткой в течение 15 минут. Корректировку положения и очистку поверхности плитки от излишков клея необходимо проводить в течение 10 минут после укладки. Последующую затирку швов стеновой и напольной плитки цветными затирками «UNIS COLOR» допускается проводить через 24 часа после облицовки. При облицовке полов пешее хождение возможно через 24 часа после укладки плитки.

Рекомендации

Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При возникновении сомнений возможности применения данного материала следует обратиться к производителю за консультацией. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.

Характеристики

Технические параметры

Состав	цемент, минеральный наполнитель, химические добавки
Температура выполнения работ	от +5 до +30°C
Количество воды на 25 кг сухой смеси	4,5-5,5 л

Толщина слоя	3-15 мм
Расход при использовании шпателя 6*6 мм	3,5-5 кг/м²
Жизнеспособность раствора	180 минут
Время укладки плитки	15 минут
Время корректировки плитки	10 минут
Время до пешего хождения	через 24 часа
Прочность сцепления с основанием	не менее 7,5 кг/см² (0,75 МПа)
Удерживаемый вес плитки	40кг/м²
Морозостойкость	не менее 35 циклов
Температура эксплуатации	от -50 до +50°C
Варианты фасовки	5; 25кг

Упаковка и хранение: Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев с даты изготовления.

Утилизация: Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

Меры предосторожности: Внимание! Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза промыть их водой.

Состав сертифицирован в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. для применения в лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждениях, объектах пищевой промышленности.

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499)213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.