

Unis

Юнис Гранит, плиточный клей

Арт: C-000014288



Клей для керамогранита "ЮНИС-Гранит" марки Юнис используется для укладки тяжелых крупноформатных плит и плит среднего формата и веса из керамогранита, мрамора, натурального и искусственного камня при проведении внутренних и наружных работ. Максимальный вес приклеиваемой плитки не более 100кг/м² поверхности.

Описание товара

"ЮНИС ГРАНИТ" рекомендуется для наружной облицовки оснований, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам: цоколи, колонны, наружные лестницы, подвалы, плиточных работ во внутренних помещениях с нормальной и повышенной влажностью: для ванных комнат, балконов и террас. Идеально подходит для облицовки поверхностей сложных оснований, таких как старые плиточные покрытия, нагреваемые поверхности и пр. Клей не рекомендуется использовать при облицовке бассейнов, печей и каминов.

Преимущества

- ✓Для внутренних и наружных работ
- ✓Для детских и медицинских учреждений
- ✓Ударо- и трещиностойкость
- ✓Применение при облицовке "сложных" оснований
- ✓Укладка плит методом "сверху-вниз"
- ✓Использование в системе "Тёплый пол"

Свойства

Плиточный клей "ЮНИС ГРАНИТ" обладает повышенными прочностными характеристиками, что позволяет его использовать при укладке тяжелых плит и эксплуатировать в жестких условиях. Высокая клеящая способность позволяет вести облицовку методом "сверху - вниз". "ЮНИС ГРАНИТ" используется на нагреваемых поверхностях (до +70°C), в том числе и в системе "Теплый пол". Пластичность готового раствора "ЮНИС ГРАНИТ" делает клей удобным в работе. После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур. "Юнис ГРАНИТ" является экологически безвредным материалом т.к. не выделяет опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ при производстве работ и эксплуатации. Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичным, гипсовым (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.), а также по асфальту.

Порядок проведения работ

Работы следует проводить в сухих условиях, при температуре воздуха от +5 до +30°C и

относительной влажности воздуха не более 75%.

Подготовка поверхности

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Основание должно быть выровнено по горизонтали (вертикали) с отклонениями не более, чем 1 мм на 1 м длины. Для выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 5 мм, рекомендуется использовать штукатурки серии "СИЛИН", "ТЕПЛОН" или "СТАНДАРТ" в зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации. Для облицовки влажных и подвальных помещений в качестве подготовительного слоя рекомендуется использование обмазочной гидроизоляции "ГИДРОПЛАСТ". Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтом "UNIS" в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) в несколько слоев. Выбор грунта "UNIS" осуществляется в соответствии с типом основания. Смачивать основание или плитку водой перед укладкой не требуется.

Приготовление раствора

Для приготовления следует использовать только чистые емкости и инструменты. Сухую смесь необходимо засыпать в подготовленную емкость с чистой водой в пропорции 0,2-0,23 л на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание производится ручным или механизированным способами (профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотах). Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 180 минут. Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендуемое соотношение "сухая смесь-вода". Добавление в сухую смесь или затворённый раствор любых компонентов, в том числе и избытка воды, ведет к изменению заявленных производителем свойств материала.

Нанесение материала

На подготовленное, загрунтованное основание или рабочую поверхность с помощью кельмы или шпателя наносится приготовленный клеевой раствор толщиной 3-10 мм и разравнивается зубчатым шпателем. Для крупноформатной плитки используется шпатель с размером зубьев не менее 8 мм. Вес крупноформатной плитки не должен превышать допустимый. При укладке плитки на старые плиточные покрытия, для улучшения сцепления, на основании на расстоянии 5х5 см в шахматном порядке производятся крестообразные насечки. На слой клея укладывается плитка и вдавливается. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. При проведении наружных работ, а также креплении плит из мрамора, светлых известняков, крупноформатных плит, плит с разной толщиной и рельефом, клеевой раствор наносится на рабочую поверхность плиты. При нанесении клея на основание растворную смесь следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована плиткой в течение 15 минут. Корректировку положения и очистку поверхности плитки от излишков клея необходимо проводить в течение 10 минут после укладки. Последующую затирку швов стеновой и напольной плитки цветными затирками "UNIS COLOR"

допускается проводить через 24 часа после облицовки. Эксплуатация системы «Тёплый пол» возможна не ранее чем через 28 суток с момента нанесения материала.

Рекомендации

Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При возникновении сомнений возможности применения данного материала следует обратиться к производителю за консультацией. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.

Характеристики

Технические параметры

Состав	Цемент, минеральный наполнитель, химические добавки
Температура работ	+5...+30°C
Количество воды на 25 кг. сухой смеси	5,0-5,75 л.
Толщина слоя	3-10 мм
Расход при работе шпателем 6X6	3-4 кг/м²
Жизнеспособность раствора	180 минут
Время укладки плитки	15 минут
Время корректирования положения плитки	10 минут
Время твердения	24 часа
Прочность сцепления с основанием	15 кг/см² (1МПа)
Удерживаемый вес плитки	не более 100 кг/м²
Морозостойкость	не менее 35 циклов
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Упаковка	25 кг

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). Сертификация в соответствии с законодательством РФ.

Упаковка и хранение: Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев с даты изготовления.

Утилизация: Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

Меры предосторожности: Внимание! Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза промыть их водой.

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499)213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.