

Unis

Юнис Плюс,плиточный клей

Арт: C-000014283



Клей для плитки «ЮНИС ПЛЮС» улучшенный марки Юнис используется для керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня и керамогранита размером не более 60х60 см на пол и стены. Макс. вес прикл. плитки не более 100кг/м² поверх. Для нар. облицовки зданий выше цокольной части, внутренних плиточных работ с нормальной и повышенной влажностью помещений. Не рекомендуется использовать при облицовке бассейнов, печей и каминов.

Описание товара

Преимущества

- ✓Для внутренних и наружных работ
- ✓Для детских и медицинских учреждений
- ✓Применение при облицовке «сложных» оснований
- ✓Укладка плитки методом «сверху-вниз»
- ✓Использование в системе «Тёплый пол»

Свойства

Плиточный клей «ЮНИС ПЛЮС» надежно закрепляет плитку на сложных основаниях благодаря повышенной прочности сцепления. Высокая клеящая способность позволяет укладывать плитку методом «сверху - вниз». «ЮНИС ПЛЮС» используется на нагреваемых поверхностях (до +70°C), в том числе и в системе «Теплый пол». Пластичность готового раствора «ЮНИС ПЛЮС» делает клей удобным в работе. После набора прочности «ЮНИС ПЛЮС» сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур. «Юнис ПЛЮС» является экологически безвредным материалом, т.к. не выделяет опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ, при производстве работ и эксплуатации. Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичным, гипсовым (ГКЛ, ГВЛ, ППП и т.д.), а также по асфальту.

Порядок проведения работ

Работы следует проводить в сухих условиях, при температуре воздуха от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Подготовка поверхности

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные

покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Основание должно быть выровнено по горизонтали (вертикали) с отклонениями не более, чем 1мм на 1м длины. Для выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 10мм, рекомендуется использовать штукатурки серии «Силин», «Теплон» или «Стандарт» в зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации. Для облицовки влажных и подвальных помещений в качестве подготовительного слоя рекомендуется использование обмазочной гидроизоляции «ГИДРОПЛАСТ». Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтом «UNIS» в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) в несколько слоёв. Выбор грунта «UNIS» осуществляется в соответствии с типом основания. Смачивать основание или плитку водой перед укладкой не требуется.

Приготовление раствора

Для приготовления следует использовать только чистые емкости и инструменты. Сухую смесь необходимо засыпать в подготовленную емкость с чистой водой в пропорции 0,18-0,22л на 1кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание производится ручным или механизированным способами (профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотах). Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1кг. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 180 минут. Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендуемое соотношение «сухая смесь-вода». Добавление в сухую смесь или затворённый раствор любых компонентов, в том числе и избытка воды, ведет к изменению заявленных производителем свойств материала.

Нанесение материала

На подготовленное, загрунтованное основание или рабочую поверхность с помощью кельмы или шпателя наносится приготовленный клеевой раствор толщиной 3-15мм и разравнивается зубчатым шпателем. Для крупноформатной керамической плитки используется шпатель с размерами зубьев не менее 8мм. Вес крупноформатной плитки не должен превышать допустимый. На слой клея укладывается плитка и вдавливается. Внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. При нанесении клея на основание растворную смесь следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована плиткой в течение 20 минут. Корректировку положения и очистку поверхности плитки от излишков клея необходимо проводить в течение 10 минут после укладки. Последующую затирку швов стеновой и напольной плитки цветными затирками «UNIS COLOR» допускается проводить через 24 часа после облицовки. При облицовке полов пешее хождение возможно через 24 часа после укладки плитки. Эксплуатация системы «Тёплый пол» возможна не ранее чем через 28 суток с момента нанесения материала.

Рекомендации

Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При возникновении сомнений возможности применения данного материала следует обратиться к производителю за консультацией. Техническое описание не может

заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.

Характеристики

Технические параметры

Состав	Цемент, минеральный наполнитель, химические доба
Температура работ	от +5 до +30°C
Количество воды на 25 кг сухой смеси	4,5-5,5 л
Толщина слоя	3-15 мм
Расход при использовании шпателя 6*6 мм	3,5-4,5кг/м²
Жизнеспособность раствора	180 минут
Время укладки плитки	20 минут
Время корректирования положения плитки	10 минут
Время до пешего хождения	24 часа
Прочность сцепления с основанием	12,5 кг/см² (1,25 МПа)
Удерживаемый вес плитки	100 кг/м²
Морозостойкость	не менее 35 циклов
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Варианты фасовки	5; 25 кг

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухом помещении 12 месяцев с даты изготовления.

Утилизация: Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или вместе с затвердевшими остатками утилизировать как бытовой мусор.

Меры предосторожности: Внимание! Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза промыть их водой.

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499)213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.