

ТИП КРАСКИ	FERREX является активизированной полипигментной антикоррозионной краской. Отделка: матовая.
ПРИМЕНЕНИЕ	Антикоррозионная краска и адгез ионная грунтовочная краска для стальных и алюминиевых поверхностей внутри и снаружи. FERREX обладает хорошей адгезией к оцинкованной (гальванизированной) поверхностью а также к поверхностям, обработанными шоппраймерами.
СПЕЦСВОЙСТВА	Пигменты краски FERREX эффективно препятствуют образованию коррозии под пленкой краски. Можно покрывать красками Текнос для листовой кровли и мебели и а также водоразбавляемые красками для внутренних поверхностей, точнее список см. на стр. 2. Краска является атмосферостойкой и нет необходимости покрывать ее поверхностной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	Прим. 43 объемных%		
Летучие органические вещества (VOC)	EU VOC допустимое значение (кат A/i): 500 г/л. VOC изделия: макс. 500 г/л.		
Теоретическая укрывистость и рекомендуемая толщина пленки	Сухая пленка (мкм)	Мокрая пленка (мкм)	Теоретическая укрывистость (м ² /л)
	40	93	10,8
Практическая укрывистость	8 - 10 м ² /л. Значения зависят от способа окраски, подложки и качества поверхности.		
Плотность	прим.1,25 г/мл		
Время высыхания, +23°C / 50 % RH			
- на ощупь	через 3 часа		
- нанесение следующего слоя	через 16 часов		
	Холод и / или влага замедляют процесс высыхания краски		
Разбавитель, очистка инструментов	TEKNOSOLV 1639		
Глянец	Матовая		
Цвета	Красная, серая, черная и белая		
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)	0,33 L, 1 L, 3 L, 10 L		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.
------------------------	--------------------------------------

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

С окрашиваемой поверхности удалить грязь, жир, масло и другие загрязнения. Поверхности, например, вымыть моющим средством для гальванизированных поверхностей RENZA STEEL, протереть растворителем и т.д.

С поверхности удалить ржавчину и разъедания с помощью скребка, стальной щетки, шлифования, струйной очистки или другого подходящего метода.

Старые глянцевые окрашенные поверхности отшлифовать до шероховатости шлифованием, струйной очисткой или другим подходящим методом. Удалить хрупкий и неплотный слой старой краски или покрытия.

Алюминиевые поверхности отшлифовать до шероховатости шлифованием, струйной очисткой или другим подходящим методом.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.
Краску наносить кистью или распылителем. Подходящее сопло безвоздушного распылителя 0,011 - 0,015".

**Подходящие
поверхностные краски**

Разбавляемые растворителем краски для наружных поверхностей, например, KIRJO краска для листовой кровли, WINTOL масляная краска.

Краски для мебели: краски серии FUTURA.

Водоразбавляемые краски для внутренних поверхностей, например, краски серии EKORA, TEKNOSPRO и TIMANTTI.

Разбавляемые растворителем краски для внутренних поверхностей, например, TEKNOFLOOR краска для пола.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Если температура поверхности превышает +50°C, то ее не рекомендуется окрашивать.
Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

**г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru**

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.