



Текс Профи, эмаль-грунт РжавоSTOP

Тип	Специальная эмаль-грунт по ржавчине 3 в 1 (преобразователь ржавчины, грунт, эмаль) .
Область применения	Предназначена для окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки), и внутри помещений. Может использоваться как универсальная эмаль для окраски деревянных поверхностей. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10 - 15 м ² /кг (12 - 18 м ² /л) в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
Сухой остаток	61 - 71 %
Плотность	1,1 - 1,21 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	От пыли – 5 - 7 часа Следующий слой можно наносить через 24 часа . Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Полуглянцевый для золотого , серебряного и бронзового цвета. Глянцевый для остальных цветов.
Цвет	Белый , голубой, зеленый, коричневый, серый, синий, черный, красный, желтый, красно-коричневый , золотой, серебряный, бронзовый.
Атмосферостойкость	Хорошая
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к мытью	Хорошая
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт -спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
Срок Годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 18 мес.
Фасовка	Золотой, серебряный, бронзовый - 0,5 кг, 0,9 кг, 2,0 кг Остальные цвета - 0,9 кг, 2,0 кг, 10 кг

Интернет-магазин компании Арлинд
ArIind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arIind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Новые или ранее окрашенные металлические поверхности отшлифовать, удалить пыль и остатки непрочно держащегося покрытия и рыхлой ржавчины, окислы, грязи, масел и других видов загрязнений, обезжирить ацетоном или растворителем 646.
Окраска	Перед применением эмаль -грунт Ржаво STOP тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт -спиритом или сольвентом не более, чем на 10% от массы эмали. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим), тщательно прокрашивая неровности, углы и кромки. Для обеспечения защитных свойств в атмосферных условиях и более долговременной защиты рекомендуется нанесение не менее трех слоев эмали.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты очистить уайт -спиритом, сольвентом или растворителем №646

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт -спирит. Воспламеняющееся вещество.
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву.
Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34