




Тиккурила, краска для школьных досок

ТИП Водоразбавляемая краска для школьных досок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для окраски школьных досок. Образует поверхность, к которой мел хорошо пристает и с которой также легко стирается.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для окраски школьных досок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета Зеленый 555 и черный 202.

Степень блеска Матовая

Расход 9 -12 м²/л.

Тара 1 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% Около суток.

Износостойкость Хорошая.

Стойкость к мытью Хорошая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.

Сухой остаток Ок. 35% по массе в зависимости от цвета.

Плотность 1,0 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Код 361 0202, 361 0555

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +15 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Неокрашенная поверхность:
Очистить неокрашенную фанерную поверхность от пыли и грязи.
Загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс".

Предварительная подготовка

Окрашенная поверхность:
Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно прополоскать водой, дать высохнуть. Высохшую поверхность



Окраска	отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс".
	Находящееся сверху на краске структурное вещество тщательно перемешать с краской перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить кистью или распылением в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку мягкой щеткой или влажной мягкой тканью.
	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно прополоскать чистой водой.
Ремонтная окраска	Ремонтную окраску поверхностей, окрашенных ранее "Краской для школьных досок", можно производить "Краской для школьных досок".
ОХРАНА ТРУДА	Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.
TRANSPORTIROVKAVAK/ADR -	

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

**г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru**

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.