




## Тиккурила Лииту, краска для школьных досок

|                    |   |
|--------------------|---|
| ТИП                | Водоразбавляемая краска для школьных досок.   |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для окраски поверхности школьных досок, стен и мебели внутри помещений. След мела хорошо пристает к окрашенной структурной поверхности и также легко стирается. |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для окраски поверхности школьных досок, стен и мебели   |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



|   |  |
|---|--|
| Базис   | А и С  |
| Цвета   | Каталог цветов Symphony 2436 компании "Тиккурила". Кроме этого, готовый цвет чёрный № 202  |
| Степень блеска  | Матовая  |
| Расход  | 8-10 м <sup>2</sup> /л   |
| Тара  | Базис А, С- 0,9 л, готовый черный цвет - 1 л.  |
| Разбавитель   | Вода   |
| Способ нанесения  | Наносится валиком, кистью или распылением.   |
|   | - Воздушное распыление; давление распыления – 3 - 4 бар, размер сопла 1,6 - 1,8 мм, количество разбавителя – 15 – 30 % от объема раствора  |
|   | - Распыление под высоким давлением; давление в сопле – 140 - 160 бар, размер сопла – 0,011" - 0,013", количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора   |
|   | - Комбинированное воздушное и безвоздушное распыление под высоким давлением; давление в сопле – 140 - 160 бар, давление распыления 2 бара, размер сопла – 0,011" - 0,013", количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | Повторное нанесение через 6 часов. Полное высыхание через неделю.  |
| Стойкость к мытью                                       | SFS-EN 13300 класс I, (ISO 11998).   |
| Сухой остаток   | Около 39 % в зависимости от цвета.   |
| Плотность   | Около 1.2 кг/л, (ISO 2811)   |
| Хранение  | Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.  |



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха – минимум +8 °С, относительная влажность воздуха – 80 %.

Неокрашенные поверхности:

Очистите поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровняйте поверхность подходящей шпатлевкой серии «Presto» и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль. Загрунтуйте поверхность стен универсальной грунтовкой «Luja yleisohjamaali», поверхность мебели адгезионной грунтовкой «Otex Akva».

### Предварительная подготовка

Ранее окрашенные поверхности:

Промойте ранее окрашенную поверхность моющим средством «Maalipesu», как это указано в инструкции на упаковке. Дайте высохнуть. Отшлифуйте поверхность и удалите шлифовальную пыль. Выровняйте возможные неровности подходящей шпатлевкой серии «Presto». Загрунтуйте при необходимости универсальной грунтовкой «Luja yleisohjamaali» или адгезионной грунтовкой «Otex Akva».

Новые поверхности:

Перед использованием тщательно перемешайте краску «Liitu». Разбавьте при необходимости краску водой. Нанесите при помощи валика с коротким ворсом, кисти или распылителя в 1-2 слоя.

### Окраска

Ремонтная окраска:

Поверхности, ранее окрашенные краской "Liitu", можно перекрашивать той же самой краской. См. п. "Предварительная подготовка".

### Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью средства для очистки малярных инструментов "Pensellipesu".

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски: очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором для мытья посуды с использованием мягкой щетки, губки или полотенца. Особо грязные поверхности очистите при помощи слабого щелочного (pH 8-10) раствора для мытья с использованием, например, полотенца или губки. Тщательно сполосните поверхность.

### Уход

После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно в течение нескольких недель, так как покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 1 месяц. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, выполните это без лишних усилий мягкой щеткой или влажным полотенцем.

### Ремонтная окраска

Обновление краски можно выполнять прямо поверх краски «Лииту». См.Пункт «Подготовка поверхности».



Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС (кат. A/d) 130 г/л (2010)  
Содержание летучих веществ в рабочем растворе краски "Лииту" не превышает 130 г/л

---

ОХРАНА ТРУДА  
Содержит 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он и 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол. Может вызвать аллергическую реакцию. Используйте защитные перчатки. Для продукта имеется паспорт безопасности химической продукции. Сертификат безопасности предоставляется по запросу.

---

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  
Пустую, сухую тару сдайте в пункт утилизации или вывезите на общую свалку. Жидкие остатки краски сдайте в пункт приема опасных отходов.

ТРАНСПОРТИРОВКА/ADR -

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Интернет-магазин компании Арлинд

[Arlind.ru](http://Arlind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
строительная ярмарка "Славянский Мир",  
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2  
@ [shop@arlind.ru](mailto:shop@arlind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.