




# Тиккурила Реафлекс 50, эмаль для ванн

ТИП Двухкомпонентная эпоксидная краска.  
ОБЛАСТЬ Применяется для окраски эмалированных ванн и  
ПРИМЕНЕНИЯ бетонных плавательных бассейнов.

ОБЪЕКТЫ Применяется для окраски эмалированных ванн и  
ПРИМЕНЕНИЯ бетонных плавательных бассейнов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвета                     | Белый 0201 (код 930 1512) и Лагуна H034 (код 930 1513).<br>ВНИМАНИЕ! Эпоксидным краскам характерно пожелтение цвета со временем.       |
| Степень блеска            | Высокоглянцевая<br>На практический расход влияют пористость и ровность окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения .            |
| Расход                    | Средний расход при грунтовке: 5-8 м <sup>2</sup> /л.<br>Средний расход при окраске: 8-10 м <sup>2</sup> /л.                            |
| Тара                      | Краска по 1 л (сод. 0,8 л)<br>Отвердитель по 1/3 л (сод. 0,2 л).                                                                       |
| Разбавитель               | растворитель Новопокс                                                                                                                  |
| Соотношения<br>смешивания | 4 части по объему краски.<br>1 часть по объему отвердителя (930 1514).<br>Наносится кистью, валиком или распылением.                   |
| Способ нанесения          | При нанесении распылением под высоким давлением применять сопло 0,011" – 0,017" и давление 120-160 бар. Разбавлять на 5-15% по объему. |
| Жизнеспособность          | Ок. 4 часов после смешивания компонентов.<br>Время высыхания при +23°C:<br>От пыли – 1 час.                                            |
| Время высыхания           | Следующий слой наносить через 8 часов – 2 суток.<br>Поверхность готова к эксплуатации через 7 суток.                                   |
| Сухой остаток             | Ок. 40% по объему.                                                                                                                     |
| Плотность                 | 1,2 кг/л готовой к применению смеси.                                                                                                   |
| Хранение                  | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.                                                                        |



## Условия при обработке

Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержана мин. 4 недели перед покрытием. Относительная влажность бетона должна быть ниже 97%. При окрашивании и высыхании краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше +10°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Новые бетонные бассейны:

Удалить цементный клей с бетонной поверхности шлифованием, дробеструйной очисткой или протравливанием соляной кислотой. Способ очистки выбирается в зависимости от типа помещения. Цементную пыль тщательно удалить пылесосом. Протравливание производится разбавленной соляной кислотой (1 часть крепкой соляной кислоты на 4 части воды), работая снизу вверх. Протравленную поверхность обильно промыть водой и просушить.

## Предварительная подготовка

Старые бетонные бассейны:

Поверхность очистить от пыли и посторонних включений. Химикаты, жир и прочие загрязнения удалить промывкой эмульсией. Старую отслаивающуюся л/к пленку удалить шлифовкой или дробеструйной очисткой. Способ очистки выбирается в зависимости от типа помещения. Выбоины и впадины очистить до чистого бетона. Трещины расшить шлифовальной машиной и т.п. Посторонние включения и пыль удалить.

Эмалированные ванны:

Поверхность обезжирить и очистить от прочих загрязнений промывкой эмульсией. После очистки эмалированную поверхность отшлифовать до совершенно матового состояния. Посторонние включения и пыль тщательно удалить.

**ВНИМАНИЕ!** Грунтование и окраску проводить только после смешивания компонентов.

## Грунтование

Грунтовку произвести эпоксидной краской "Реафлекс 50", разбавленной на 20%. В зависимости от окрашиваемой поверхности наносить либо мохеровым валиком с коротким ворсом, либо кистью.

Ремонт бассейнов:

## Заделка

Выбоины, раскрытые трещины и впадины заделать смесью неразбавленного эпоксидного грунтовочного лака "Новопокс П" с чистым, сухим песком. Размер зерна песка - 0,1-0,4 мм. Заделанные места отшлифовать до уровня окружающей поверхности, пыль тщательно удалить перед нанесением краски.

## Окраска

**Внимание!** Поверхность всегда грунтовать до ремонта!

Окраска бассейнов:

Покрытие можно производить не раньше, чем через 8 часов после грунтования. Если грунтовка нанесена раньше чем 2 суток назад,



загрунтованную поверхность отшлифовать до окраски. Краска наносится мохеровым валиком. Обычно достаточны 2 слоя нанесения. На пористые поверхности можно наносить 3-4 слоя до достижения вполне беспористой поверхности.

Внимание! Края бассейнов шершавить после нанесения последнего слоя, насыпая на мокрую л/к пленку песок зернистостью 0,1-0,6 мм.

Окраска ванн:

Покрытие можно производить не раньше чем через 8 часов от грунтовки. Если грунтовка нанесена раньше, чем 2 суток назад, загрунтованную поверхность отшлифовать до окраски. Краску наносить кистью в два слоя.

Ввести отвердитель в краску и тщательно перемешать (рекомендуемое время смешивания 2-3 минуты). Неполное, нетщательное перемешивание может привести к неравномерности высыхания окрашиваемой поверхности, что в свою очередь повлияет на прочность образуемой лакокрасочной пленки. Дать смешанной краске простоять минут 10 до начала окраски.

ВНИМАНИЕ! Организовать эффективный воздухообмен при проведении окрасочных работ.

Смешивание  
компонентов

ОХРАНА ТРУДА

Готовая к применению смесь содержит ксилол и полиаминаддукт. ОГНЕОПАСНО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитные перчатки, очки или маску. По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И  
УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ  
ТРАНСПОРТИРОВКА-

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Интернет-магазин компании Арлинд

[Arlind.ru](http://Arlind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
строительная ярмарка "Славянский Мир",  
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2  
@ [shop@arlind.ru](mailto:shop@arlind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.